

STARDOPE[®] ACF20

RIGENERANTE ED ATTIVANTE DI ADESIONE PER CONGLOMERATI A CALDO

STARDOPE[®] ACF20 è uno additivo, a base di alchilammidopoliammina in oli minerali.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	Liquido scuro
Densità a 25°C	981 kg/m ³ ca.
Punto di ebollizione	>200°C
Viscosità a 25°C	250 – 300 cP
Punto di infiammabilità	>200°C

Applicazioni

STARDOPE[®] ACF20 è un additivo che consente percentuali di riutilizzo di materiale fresato, variabili dal 10% al 50%.

Vantaggi

Il riutilizzo del materiale fresato consente un considerevole risparmio economico sui costi di produzione delle nuove pavimentazioni. Purtroppo, la produzione di conglomerato bituminoso, con l'impiego del materiale fresato, presenta un'altissima stabilità Marshall e soprattutto un elevato valore della rigidità Marshall. Ciò significa che questo conglomerato è poco elastico ed ha una durata in esercizio molto limitata nel tempo. Diversamente, lo stesso conglomerato prodotto con l'aggiunta di STARDOPE[®] ACF20, mostra valori di rigidità molto migliori, rendendo il conglomerato finale simile a quello prodotto utilizzando solo inerti vergini e bitume nuovo.

Dosaggio e modalità di impiego

Le percentuali di impiego sono funzione del tipo di fresato e del tipo di bitume nuovo utilizzato. Normalmente variano da 0.3% a 0.6% sul peso del bitume nuovo per ogni 10% di fresato aggiunto alla miscela. STARDOPE[®] ACF20 può essere versato nel serbatoio di stoccaggio del bitume o aggiunto agli inerti, mediante una pompa dosatrice, direttamente nel mescolatore di produzione dell'impianto.

Imballaggio

In fusti in ferro da 200 kg come peso netto; in cubi in plastica da 1.000 kg; a richiesta è disponibile sfuso in autocisterna.

Stoccaggio

STARDOPE[®] ACF20 può essere stoccato per 36 mesi negli imballi originali e chiusi. In funzione della temperatura di stoccaggio il prodotto può assumere una consistenza pastosa, comunque le caratteristiche qualitative non vengono compromesse.

Avvertenze

Per maggiori informazioni su classificazione, misure di protezione e provvedimenti in caso di incendio, si rimanda alla scheda di sicurezza del prodotto, disponibile su richiesta.

La presente scheda contiene informazioni tecniche sui Ns. prodotti al meglio della nostra conoscenza. La STAR ASPHALT S.p.A. assume responsabilità esclusivamente per le applicazioni effettuate sotto il suo diretto controllo.

STAR ASPHALT S.p.A.

S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALY – Telefax +39.0981.480921 / 480902

Mob. 338/6312356 Internet: www.starasphalt.com – E.Mail: info@starasphalt.com