

STARCOLOR MS

LEGANTE TRASPARENTE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

STARCOLOR MS è un legante ecologico trasparente utilizzato per la realizzazione di pavimentazioni stradali.

Caratteristiche chimico-fisiche

ASPETTO A 25°C	SOLIDO
COLORE	INCOLORE
PUNTO RAMMOLLIMENTO	>50 °C
PENETRAAZIONE	≈70 DMM
FLASH POINT	>170 °C

Applicazioni e Vantaggi

STARCOLOR MS è un legante trasparente che offre un'ampia libertà nella scelta della colorazione del manto stradale. Si può optare o per un legante completamente trasparente, che metta in risalto esclusivamente le tonalità naturali degli inerti, oppure per pavimentazioni colorate ottenute aggiungendo gli opportuni pigmenti al conglomerato (0,5-1,0% sul peso degli inerti). Percentuali di pigmento più elevate possono essere utilizzate qualora fosse richiesta una intensità di colorazione più accentuata.

La colorazione ottenuta permette di realizzare piacevoli effetti ambientali, migliorando la visibilità della superficie stradale. Le pavimentazioni ottenute con l'impiego di **STARCOLOR MS** possono essere sottoposte anche a traffico veicolare leggero.

Modalità di utilizzo

Il dosaggio di **STARCOLOR MS** è simile a quello dei bitumi tradizionali e varia dal 5 al 6% sul peso degli inerti anche in funzione della curva granulometrica utilizzata. **STARCOLOR MS** viene aggiunto direttamente nel mescolatore dell'impianto; per la produzione si consiglia di essiccare gli inerti ad una temperatura compresa tra 150°C e 160°C; successivamente, aggiungere nel mescolatore lo **STARCOLOR MS**. I tempi di mescolazione devono assicurare una completa copertura degli inerti da parte del legante. Nel caso di produzione di un conglomerato colorato, il pigmento di colorazione deve essere aggiunto dopo lo **STARCOLOR MS**.

Imballaggio

In sacchi di polietilene da 15 Kg.

Stoccaggio

STARCOLOR MS può essere stoccato alle normali temperature per 24 mesi negli imballaggi originali, chiusi e al riparo da intemperie.

Avvertenze

Per ulteriori informazioni sulla classificazione e sulle misure di protezione, si prega di consultare la scheda di sicurezza, disponibile su richiesta.



Prodotto conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La presente scheda tecnica contiene informazioni tecniche sui nostri prodotti al meglio della nostra conoscenza. La STARASPHALT S.p.A. assume responsabilità esclusivamente per le applicazioni effettuate sotto il suo diretto controllo.

STAR ASPHALT S.p.A.

S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALIA – Tel./fax +39.0981.480921/480902
 Cel. +39.338.6312356 – Sito internet: www.starasphalt.com – e-mail: info@starasphalt.com