

STARPAV EP 2K

LEGANTE TRASPARENTE PER PAVIMENTAZIONI

STARPAV EP 2K è un legante trasparente bi-componente per pavimentazioni drenanti da arredo urbano realizzabili a temperatura ambiente.

Caratteristiche chimico-fisiche

• Componente A

ASPETTO A 25°C	LIQUIDO
COLORE	INCOLORE
DENSITÀ A 25°C	≈1150 KG/M ³
VISCOSITÀ A 25°C	≈500 cP
FLASH POINT	>150 °C

• Componente B

ASPETTO A 25°C	LIQUIDO
COLORE	INCOLORE
DENSITÀ A 25°C	≈1050 KG/M ³
VISCOSITÀ A 25°C	N.D.
FLASH POINT	>100 °C

Applicazioni e Vantaggi

STARPAV EP 2K è un legante trasparente che offre un'ampia libertà nella scelta della colorazione della pavimentazione; mette in risalto esclusivamente le tonalità naturali degli inerti ed è indicato per realizzare strade, piste ciclabili, marciapiedi, piazze, viottoli, parcheggi, anche in contesti ambientali protetti e di pregio naturalistico.



Grazie alle innumerevoli combinazioni naturali, le pavimentazioni realizzate con **STARPAV EP 2K**, si integrano perfettamente al paesaggio, valorizzandone ulteriormente l'aspetto e la fruibilità. Con il sistema **STARPAV EP 2K** è possibile "sagomare" il pavimento, in modo da dare vita a molteplici forme e variegate colorazioni; si possono creare loghi e decorazioni in base al progetto e la personalizzazione, oltre alla scelta dei colori, può estendersi ad un contrasto appropriato.

Modalità di utilizzo

La realizzazione della pavimentazione con **STARPAV EP 2K** è molto semplice.

Si tratta infatti di mescolare, a freddo, i due componenti (65% COMPONENTE A + 35% COMPONENTE B), e dosarli in ragione del 4-6 % sul peso degli inerti mescolando sino a completa copertura. Una volta realizzato l'impasto e finché non completamente asciutto, **STARPAV EP 2K** è un prodotto duttile, creato per essere di facile utilizzo.

Imballaggio

In secchi in plastica da 5, 10 o 25 Kg.

Stoccaggio

STARPAV EP 2K può essere stoccato per 12 mesi negli imballi originali chiusi, a temperature comprese tra 5 e 25°C.

Avvertenze

Per ulteriori informazioni sulla classificazione e sulle misure di protezione, si prega di consultare la scheda di sicurezza, disponibile su richiesta.

Prodotto conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

La presente scheda tecnica contiene informazioni tecniche sui nostri prodotti al meglio della nostra conoscenza. La STARASPHALT S.p.A. assume responsabilità esclusivamente per le applicazioni effettuate sotto il suo diretto controllo.

STAR ASPHALT S.p.A.

S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALIA – Tel./fax +39.0981.480921/480902
 Cel. +39.338.6312356 – Sito internet: www.starasphalt.com – e-mail: info@starasphalt.com